

產品技術資料

得利水泥漆-半光 (A929N 系列)

Dulux Masonry Semi-Gloss



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

產品資料	
用途	適用於建築物室內水泥牆面及天花板之裝飾塗刷。
特色	得利水泥漆，採用低化學味、低 VOC(有機揮發物)的安全原料製成，獲得「健康綠建材」認證，安全環保。漆質平順滑溜、遮蓋力佳，是工程及裝潢的專業選擇。 <ul style="list-style-type: none">● 防霉抗菌● 超強遮蓋力● 耐髒汙易擦洗
包裝	1 加侖, 10 公升, 5 加侖裝 
顏色	<ul style="list-style-type: none">● 1 加侖 (6 色)：白色、百合白、大麥白、玫瑰白、藍鈴白、蘭花白● 10 公升 (2 色)：白色、百合白● 5 加侖 (6 色)：白色、百合白、大麥白、玫瑰白、藍鈴白、蘭花白
光澤	半光
成份	水性合成樹脂、二氧化鈦、有機顏料、無機顏料、礦物質填充料、防霉抗菌因子、水
稀釋劑	清水
固成份	約 45%以上(重量比)
理論塗佈量	1 公升漆料約可塗刷 2.6~3.2 坪面積一道，依標準施工 2 道，可塗刷 1~2 坪面積。 注意：實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性及顏色與施工工具、膜厚及其他環境因素影響
漆膜抗性	<ul style="list-style-type: none">● 耐洗刷性：超過國家標準(CNS4940 第一類)，耐擦洗次數 1000 次以上。● 耐水性：符合 36 小時耐水標準● 耐鹼性：符合 36 小時耐鹼標準
產品檢測	<ul style="list-style-type: none">● 國家標準 CNS4940 第一類檢驗● VOC 揮發性有機化合物：VOC 含量符合 CNS 國家標準 (200g/L)以下● 防黴：通過 JIS-Z-2911 防黴測試標準● 抗菌：通過 JIS-L-1902 抗菌測試標準

*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義

產品技術資料

得利水泥漆-半光 (A929N 系列)

Dulux Masonry Semi-Gloss



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

施工/安全須知	
適用底材	水泥、矽酸鈣板、木板(須經適當前處理及底塗)。
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 新建水泥牆面：未塗刷過的牆面或經水洗的潮濕牆面，待完全乾燥後再塗刷。 ● 舊水泥牆面：用刷子或強力噴水來徹底清潔牆面，並去除油脂、灰塵或鬆散的舊漆等異物並待牆面完全乾燥後再進行施工。 ● 問題牆面： <ul style="list-style-type: none"> - 漆膜剝落粉化：用刮刀將不良舊漆膜刮除並將牆面灰塵及粉化物清理乾淨。 - 縫隙或凹洞：請先使用拌好的混凝土或填縫劑補平牆面。 - 發霉：請使用家用漂白水與清水以 1:3 比例綜合調勻，擦去霉斑，再以清水清洗。 - 壁癌：請先刮除舊漆膜及牆面壁癌。(詳細程序請參考得利防壁癌底漆罐身說明)
塗裝系統	<ul style="list-style-type: none"> ● 底漆：建議施工前塗刷一道底漆，以增加面漆附著力、強化漆膜抗鹼功能，使漆膜更堅固耐久。 <ul style="list-style-type: none"> - 一般牆面：建議使用得利底漆系列。 - 問題牆面：建議使用得利防壁癌底漆系列。 ● 面漆：得利水泥漆(A929N 各色)
施工方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 適用於刷塗、滾塗及噴塗。 ● 稀釋：不需稀釋即可使用。施工於底漆或封固性表面上時，可添加約 20%清水稀釋後使用；噴塗時可依噴塗工具之需要添加適當清水稀釋後使用。 ● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備 <p>注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化</p>
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下塗刷一道： <ul style="list-style-type: none"> - 指觸乾燥時間：約 30~60 分鐘 - 施工間隔時間：約 60~90 分鐘 ● 一般環境下，七日後可完全乾燥。 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>
安全須知	<ul style="list-style-type: none"> ● 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。 ● 不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。 ● 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。 ● 請保持施工場所通風良好。施工時可能刺激呼吸系統、眼睛和皮膚，應配戴口罩、護目鏡和手套，避免吸入及眼睛和皮膚直接接觸漆料。 ● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆不可倒入水溝或水源，以免影響水域生態環境。
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。 ● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。 ● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。 ● 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。

*資料更新：Mar.,2012

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

桃園縣中壢市中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131

