




產品資料	
用途	適用於建築物室內水泥牆面及天花板之裝飾塗刷。
特色	<p>想提升家的時尚質感又要兼具純淨無汙染高品質！得利臻彩淨粹乳膠漆，不僅由設計師精選時尚選色配色，更透過創新配方與製程的 VOC CLEAN 淨粹技術及除醛科技，塗料更加環保純淨健康，讓家的時尚美感達到全新“淨”界！</p> <p>★VOC CLEAN 淨粹技術 VOC 未檢出 (GB 18582 檢測)</p> <p>★除醛科技 分解空氣 95%以上甲醛</p> <p>★時尚精選色 風格選色更輕鬆</p> <p>★恆彩科技 持久亮麗 ★JIS 防霉抗菌 ★耐擦洗 30,000 次</p>
包裝	 <p>1 公升、3 公升包裝</p>
顏色	2016
光澤	絲光
成份	水性合成樹脂、二氧化鈦、有機顏料、無機顏料、礦物質填充料、防霉抗菌因子、水
稀釋劑	清水
固成份	50% 以上(重量比)
理論塗佈量	<p>1 公升約可塗刷 3 坪面積 1 道 (淺色系：3 公升約可塗刷 4.5 坪 2 道；鮮艷色系：先以 1 道得利電腦調色漆色號 00NN 72/000 實心白打底，3 公升約可塗刷 3 坪 3 道)</p> <p>*得利電腦調色漆色號第 3 碼彩度值>350 的鮮艷色彩，需先以 1 道色號 00NN 72/000 實心白打底，以增加色彩飽和度，並減少塗刷道數。</p> <p>注意：實際塗刷面積及道數視顏色深淺、塗刷底材性質、光滑度、乾燥度、多孔性與施工工具、膜厚及其他環境因素影響，而有所增減。</p>
漆膜抗性	<p>耐洗刷性：超過國家標準 30,000 次以上。</p> <p>耐水性：符合 36 小時耐水標準</p> <p>耐鹼性：符合 36 小時耐鹼標準</p>
檢驗報告	<ul style="list-style-type: none"> ● VOC 揮發性有機化合物：GB 18582 檢測 VOC 未檢出 ● 甲醛分解：SGS 測試甲醛去除率 95+% ● VOC 防黴：通過 JIS-Z-2911 防黴測試標準 ● 抗菌：通過 JIS-L-2801 抗菌測試標準

*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義



施工/安全須知	
適用底材	水泥、矽酸鈣板、木板(須經適當的前處理及底塗)
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 新建水泥牆面：未塗刷過的牆面或經水洗的潮濕牆面，待完全乾燥後再塗刷。 ● 舊水泥牆面：用刷子或強力噴水來徹底清潔牆面，並去除油脂、灰塵或鬆散的舊漆等異物並待牆面完全乾燥後再進行施工。 ● 問題牆面： <ul style="list-style-type: none"> - 漆膜剝落粉化：用刮刀將不良舊漆膜刮除並將牆面灰塵及粉化物清理乾淨。 - 縫隙或凹洞：請先使用拌好的混凝土或填縫劑補平牆面。 - 發霉：請使用家用漂白水與清水以 1:3 比例綜合調勻，擦去霉斑，再以清水清洗。 ● 壁癌：請先刮除舊漆膜及牆面壁癌。(詳細程序請參考得利防壁癌底漆罐身說明)
塗裝系統	<ul style="list-style-type: none"> ● 底漆：建議施工前塗刷一道底漆，以增加面漆附著力、強化漆膜抗鹼功能，使漆膜更堅固耐久。 <ul style="list-style-type: none"> - 一般牆面：建議使用得利底漆系列。 - 問題牆面：建議使用得利防壁癌底漆系列。 ● 面漆：得利電腦調色乳膠漆-得利臻彩淨粹乳膠漆(A761U 各色)
施工方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 適用刷塗、滾塗及噴塗。 ● 刷塗或滾塗：添加約 20%清水稀釋後使用。 ● 噴塗：應依噴塗工具之需要做適當的稀釋。不可過度稀釋，以免造成浮色現象。 ● 洗滌溶劑：清水 ● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備。 <p>注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化。</p>
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下，塗刷一道： <ul style="list-style-type: none"> - 指觸乾燥時間：約 30~60 分鐘 - 施工間隔時間：約 60~90 分鐘 ● 一般環境下，七日後可完全乾燥。 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>
安全須知	<ul style="list-style-type: none"> ● 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。 ● 不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。 ● 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。 ● 請保持施工場所通風良好。施工時可能刺激呼吸系統、眼睛和皮膚，應配戴口罩、護目鏡和手套，避免吸入及眼睛和皮膚直接接觸漆料。 ● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆料不可倒入水溝或水源，可能對水中生物有害、對水中環境造成長期不利的影響。
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。 ● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。 ● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。 ● 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。

*資料更新：Oct, 2015

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

桃園縣中壢市中壢工業區東園路 52 號 03-4523116