



產品資料	
用途	適用於建築物室外屋頂或牆面防水塗裝
特色	<p>防水長效 5 年 室內降溫 5 度</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 超防水:FIBRADO 隔水纖維 ● 超耐候:長效耐候雲母 ● 超隔熱:Sunreflect 隔熱科技 ● 超好做:施工保養簡便
包裝	<p>3.6 公升及 10 公升包裝</p> 
顏色	<ul style="list-style-type: none"> ● 3.6 公升: 冰雪白、冷寒銀、湖水綠、沁涼藍 ● 10 公升: 冰雪白、冷寒銀、湖水綠、沁涼藍
光澤	有光
成份	壓克力樹脂、二氧化鈦、隔水纖維、礦物質填充料、水
稀釋劑	清水
固成份	約 45% 以上 (重量比)
理論塗佈量	<p>1 公升塗刷 0.2 坪面積，可達到有效的膜厚 480um</p> <p>注意：實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性及顏色與施工工具、膜厚及其他環境因素影響</p>
漆膜抗性	<p>伸長率: 500%以上</p> <p>耐鹼性: 符合 CNS4940 第二種規定，浸鹼液 72 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p> <p>耐水性: 符合 CNS4940 第二種規定，浸水 72 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p> <p>耐洗刷性: 符合 CNS4940 第二種規定，洗刷 2000 次以上，漆膜無顯著磨損。</p>
產品認證	健康綠建材認證(冰雪白)
檢驗報告	<p>國家標準 CNS4940 第二種檢驗</p> <p>VOC 揮發性有機化合物：VOC 含量遠低於 CNS 國家標準 (200g/L)</p> <p>SGS 耐 UV 試驗：試驗時間 200 小時</p> <p>SGS 總日光反射率(冰雪白)：ASTM E903-96 反射率 85%以上</p> <p>SGS 表面溫度量測試驗(冰雪白)：降低室內屋頂表面溫度 10 度</p> <p>國立成功大學節能建材物性實驗(冰雪白)：降低室內溫度達 5.5 度</p>

*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義





施工/安全須知		
適用底材	新舊水泥面、PU。	
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 清除舊漆膜：徹底清除地面的舊漆膜及髒污，待地面乾燥後再施工。 ● 填補地面或牆面裂縫：使用倍剋漏與砂以 1：1 的比例混合來補平縫隙，待乾燥後再施工。 ● 排水孔保護：用膠布封住屋頂排水孔，以免施工時造成阻塞。 	
塗裝系統	屋頂防水	
	道數	稀釋
	底漆(1 道)	面漆(2 道)
	倍剋漏 ：與水以 2：1 比例混合攪拌均勻 倍剋漏 ：不須稀釋	施工面積 1 公升漆料塗刷 0.2 坪面積，可達到有效的膜厚 480µm。
施工方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 建議以滾塗施工。 ● 請於連續晴天施工，可讓漆膜完全乾燥，確保施工品質。 ● 塗佈漆料需達到防水厚度，確保防水效果。 ● 為達到最佳的防水效果，女兒牆也一併做防水保護。頂樓角落通常是漏水點，塗刷需特別加強。 ● 前後二道的塗刷方向要互相垂直，綿密交疊的纖維連結網讓水份隔離效力更強。 ● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備。 ● 完成塗刷 10 天內，切勿在漆膜表面踐踏或放置物品，以免造成漆膜損傷，影響防水功能。 <p>*注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工層數增加及乾燥時間之變化</p>	
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 施工間隔：室溫攝氏 29 度下，填縫/底塗/面漆每道施工需間隔約 6 小時。 ● 完全乾燥：完工 10 日內應避免在漆膜表面踐踏或放置物品，以防漆膜在形成隔水層的過程中受損，10 日後可供正常使用。 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>	
安全須知	<ul style="list-style-type: none"> ● 不可食用，吞入有害健康，並請蓋緊罐蓋存放於兒童無法取得處。 ● 塗刷時請打開窗戶，保持工作場所通風良好。 ● 打磨及塗刷施工時請配戴手套避免皮膚接觸，並請配戴口罩與護目鏡，避免吸入施工過程中產生的粉塵或漆霧，防止造成眼睛過敏傷害或漆料噴濺接觸眼睛。 ● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆料不可倒入水溝或水源，可能對水中生物有害、對水中環境造成長期不利的影響。 ● 採用低 VOC(有機揮發物)的安全原料，VOC 含量遠低於 CNS4940 國家標準規範最大限量值 200g/L。 	
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 眼睛接觸：若不慎濺入眼睛，取出隱形眼鏡，立即用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並送醫診治。 ● 皮膚接觸：若油漆沾染皮膚，脫去污染衣物，立即用肥皂及清水沖洗皮膚，並視情況送醫。 ● 食入：若為意外食入，不可催吐，立即送醫診治並出示產品罐。 ● 吸入：若因不慎吸入粉塵或漆霧而感覺不適，請移至通風處，保持身體溫暖及充分休息，並視情況送醫。 	

*資料更新：Apr., 2015

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

桃園縣中壢市中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131

